



GREMMLER®

BAUCHEMIE



BALKONBESCHICHTUNG

Dieses System ist UV - beständig und wird als Beschichtung von Balkonen und Flächen im Außenbereich verwendet. Zu beachten ist hierbei, dass die Flächen nach Aufbringen der Grundierung absolut flüssigkeitsdicht sind.

DER AUFBAU

Grundierung:	GI 110, GI 115 Trocknungszeit 8-12 h bei 20 °C
Alternativ:	GI 118 (als Schnellgrundierung unter starren Belägen, siehe Produktinformation) Trocknungszeit 4-6 h bei 20°C
Verbrauch:	250-400 g/m ²

Bei extrem unebenen oder rauen Flächen ist eine Kratzspachtelung nötig! Hierzu wird die Grundierung 1:1 mit Quarzsand (GREPOX SLD Spezialsieblinie) abgemischt und aufgespachtelt.

Polyurethanharzsystem mit glatter Oberfläche

Mindestbelagstärke: 1,5 mm

Verlaufsbeschichtung:

- GI 225: 2.200 g/m²

Polyurethanharzchipssystem

Mindestbelagstärke: 2 mm

Klebeschicht:

- GI 225: 2.200 g/m²

leichte Chipseinstreuung :

- Farbchips 1 oder 3 mm: 40-80 g/m²

Versiegelung:

- GI 219 / GI 217 200-500 g/m²

Alternativ Versiegelung:

- GI 613 / GI 614 100-150 g/m²

Polyurethanharzchipssystem mit rutschfester Oberfläche

Mindestbelagstärke: 1,5 mm

Klebeschicht:

- GI 230 / alt. GI 237 300-400 g/m²

Vollsattchipseinstreuung:

- Farbchips 1 oder 3 mm: 800-1000 g/m²

Versiegelung:

- GI 219: 200-500 g/m²

Alternativ Versiegelung:

- GI 613 / GI 614 / GI 217: 200-350 g/m²

Colorquarz Bodenbelag mit 2-3 mm

Colorquarz PU gefärbt

Mindestbelagstärke: 6 mm

Bindemittel:

- GI 212 alternativ GI 202: 1,1 kg/m²

Colorquarz PU:

- Körnung 2-3 mm: 13 kg/m²

Versiegelung:

- GI 219 / altern. GI 212 / GI 202: 150-400 g/m²

