



GREMMLER®

BAUCHEMIE



FAST-COAT

Unser Fast-Coat System ist ein, schnell erhärtendes Versiegelungs- und Anstrichmaterial auf Basis eines Polyurea Harzes. Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich für Flächen mit mittlerer mechanischer und hoher chemischer Belastung, bei denen besonderer Wert auf gute Kratzbeständigkeit, Wetterbeständigkeit und/oder Lichtechtheit gelegt wird, eingesetzt werden. Klassische Anwendungsbereiche sind z.B. Balkone, Laubengänge, Linienmarkierungen etc. Aufgrund seiner Beständigkeit gegen Weichmacher und Alterungsschutzmittel ist auch ein Einsatz in Autohäusern und Garagen möglich.

DER AUFBAU

Grundierung: GI 237 / alternativ GI 118

Trocknungszeit: 2-4 h bei 20 °C

Verbrauch: 150-350 g/m²

Bei extrem unebenen oder rauen Flächen ist eine Kratzspachtelung nötig! Hierzu wird die Grundierung GI 118 1:1 mit Quarzsand (GREPOX SLD Spezialsieblinie) abgemischt und aufgespachtelt.

Polyurea System mit glatter Oberfläche

Mindestbelagstärke: ca. 0,2-0,5 mm

Verlaufsbeschichtung:

- GI 237: 150-350 g/m²



Polyurea System mit Farbchipseinstreuung

Mindestbelagstärke: ca. 0,5 mm

Grundier-/ und Deckanstrich:

- GI 237: 150-350 g/m²

Leichte Chipseinstreuung:

- Farbchips: 0,1 oder 0,3 mm 40-80 g/m²

Versiegelung:

- GI 219: 150-400 g/m²

Polyurea Anstrich als Markierungsfarbe mit rutschfester Oberfläche

Mindestbelagstärke: ca. 1,0 mm

Deckanstrich (muss mit ca. 1-2 % Stellmittel thixotrop eingestellt werden)

- GI 237: 350-500 g/m²

Optional:

Einstreuung von Glaskugeln

- Glaskugeln: 500-900 g/m²

