



GREMMLER®

BAUCHEMIE



GARAGENBESCHICHTUNG

DER AUFBAU

Dieses System ist beständig gegen Mineralöle und erfüllt die mechanischen sowie chemischen Anforderungen, die durch den PKW- Verkehr an die Fläche gestellt werden. Weiterhin wird die notwendige Rutschhemmung für verkehrsbelastete Flächen erreicht.

Grundierung:	GI 110, GI 115 Trocknungszeit 8-12 h bei 20 °C
Alternativ:	GI 118 (als Schnellgrundierung unter starren Belägen, siehe Produktinformation) Trocknungszeit 4-6 h bei 20°C
Verbrauch:	250-400 g/m ²

Bei extrem unebenen oder rauen Flächen ist eine Kratzspachtelung nötig! Hierzu wird die Grundierung 1:1 mit Quarzsand (GREPOX SLD Spezialsieblinie) abgemischt und aufgespachtelt.

BESCHICHTUNG

Epoxidharzsystem mit rutschfester Oberfläche

Mindestbelagstärke: 2-2,5 mm

EP-Klebeschicht:

- GI 110 im Verhältnis 1:1 gefüllt mit Grepox SLD Spezialsieblinie
- GI 110: 600 g/m²
- Grepox SLD: 600 g/m²

Vollsattabstreuerung:

- Quarzsand 0,4-0,8 mm: 4,0-5,0 kg/m²

Versiegelung: •GI 130: 600-800 g/m²

Epoxidharzsystem mit rutschfester Oberfläche auch geeignet für Autos mit Spike Reifen

Mindestbelagstärke: 2,5-3,0 mm

EP-Klebeschicht:

- GI 110 im Verhältnis 1:1 gefüllt mit Grepox SLD Spezialsieblinie

- GI 110: 1.000 g/m²

- Grepox SLD: 1.000 g/m²

Vollsattabstreuerung:

- Siliziumcarbid 0,5-1,0 mm: 5,0-7,0 kg/m²

Versiegelung: •GI 130: 600-800 g/m²

Rissüberbrückendes, rutschfestes System

Mindestbelagstärke: 2-2,5 mm

PU-Klebeschicht: •GI 227: 3.000 g/m²

Vollsattabstreuerung:

- Quarzsand 0,4-0,8 mm: 4,0-5,0 kg/m²

Versiegelung Innen: •GI 130: 600-800 g/m²

Versiegelung Außen: •GI 233: 600-800 g/m²

