




GREMMLER®

BAUCHEMIE



KAUFHÄUSER / SHOPS

In Kaufhäusern herrscht reger Kundenverkehr, der hohe Ansprüche an die Strapazierfähigkeit und Reinigungsfähigkeit der Bodenbeläge stellt. Außerdem soll der Boden dekorativ und kratzfest sein und lange Zeit den täglichen Belastungen standhalten. Die auf dieser Seite vorgeschlagenen Systeme erfüllen die o.g. Anforderungen und besitzen zudem noch eine hervorragende Beständigkeit gegen Tausalz, welches im Winter eine extreme Belastung für den Boden darstellt.

DER AUFBAU

Grundierung: GI 110, GI 115
Trocknungszeit 8-12 h bei 20 °C

Alternativ: GI 118 (als Schnellgrundierung unter starren Belägen, siehe Produktinformation)
Trocknungszeit 4-6 h bei 20°C

Verbrauch: 250-400 g/m²

Bei extrem unebenen oder rauen Flächen ist eine Kratzspachtelung nötig! Hierzu wird die Grundierung 1:1 mit Quarzsand (GREPOX SLD Spezialsieblinie) abgemischt und aufgespachtelt.

UV-resistentes Polyurethanharzsystem mit glatter Oberfläche

Mindestbelagstärke: 1,5 mm
Verlaufsbeschichtung: • GI 225: 2.500 g/m²
Decksiegel: GI 613 / GI 614: 80-120 g/m²

Polyurethanharzchipssystem mit rutschfester Oberfläche

Mindestbelagstärke: 1,5 mm
Klebeschicht:
• GI 230 300-400 g/m²
Vollsattchipseinstreuung:
• Farbchips 1 oder 3 mm: 800-1000 g/m²
Versiegelung:
• GI 219 / altern. 217 / GI 614: 200-500 g/m²

Colorquarz Bodenbelag mit 2-3 mm Colorquarz

Mindestbelagstärke: 6-8 mm
Bindemittel:
• GI 112: 1,3 kg/m²
Colorquarz:
• Körnung 2-3 mm: 13 kg/m²
Eventualposition Porenverschluss:
• GI 960: 1,0 kg/m²
Versiegelung:
• GI 112 / altern. GI 219 / GI 614: 300-500 g/m²

