



GREMMLER®

BAUCHEMIE



STADIONSYSTEM

Der Einsatz in den Stadien dieser Welt stellt an jedes Beschichtungssystem eine besondere Herausforderung dar. Denn wo sich Woche für Woche zehntausende Menschen aufhalten, essen und trinken, kann nur ein System zum Einsatz kommen, welches extrem abriebfest und strapazierfähig ist. Diesen Ansprüchen werden unsere nachfolgenden Systeme in hervorragender Art und Weise gerecht.

DER AUFBAU

Grundierung: GI 110, GI 115

Trocknungszeit 8-12 h bei 20 °C

Alternativ: GI 118 (als Schnellgrundierung unter starren Belägen, siehe Produktinformation)

Trocknungszeit 4-6 h bei 20°C

Verbrauch: 250-400 g/m²

Bei extrem unebenen oder rauen Flächen ist eine Kratzspachtelung nötig! Hierzu wird die Grundierung 1:1 mit Quarzsand (GREPOX SLD Spezialsieblinie) abgemischt und aufgespachtelt.

BESCHICHTUNG

Epoxidharzsystem mit glatter Oberfläche

Mindestbelagstärke: 1,5 mm

EP - Verlaufsbeschichtung: • GI 120: 2.200 g/m²

Epoxidharzsystem mit rutschfester Oberfläche

Mindestbelagstärke: 1,5 mm

EP-Klebeschicht:

• GI 110 im Verhältnis 1:1 gefüllt
mit Grepox SLD Spezialsieblinie

• GI 110: 600 g/m²

• Grepox SLD: 600 g/m²

Vollsattabstreuung:

• Quarzsand 0,4-0,8 mm: 4,0-5,0 kg/m²

Versiegelung:

• GI 130: 600-800 g/m²

Alternativ Versiegelung:

• GI 233: 600-800 g/m²

Wandbereiche / vertikale Flächen

Grundierung: • GI 110: 150-250 g/m²

EP-Farbsiegel: • GI 134: 250-400 g/m²

PU-Farbsiegel: • GI 233: 150-250 g/m²

